

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Type: Malt sidefelt og overlys

Materialer:

Karm: Furu

Terskel/Under karm: Eik eller Eik/aluminium eller furu, se ordrebekreftelse

Glass: Se ordrebekreftelse

Overflate behandling:

Karm: Malt med Vanntynnbar polyuretan maling.

Farge: Se ordrebekreftelse

Vedlikehold:

Glass er festet med glasslister i tre eller aluminium. Ved skader/hakk/riper må dette overmales for å hindre vanninntrenging.

Renhold:

Når feltet leveres fra fabrikk, er det nymalt. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble malt. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang. Dette for at malingen skal få tid til å etterherde. Vasker man feltet for tidlig kan det lett bli skjolder.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør er regelmessig vask.

Til vask benyttes mildt såpevann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler. Dette vil ødelegge malingsoverflaten og feltet må males om.

Vedlegg som er del av denne FDV:

- Ordrebekreftelse
- Vedlikeholds veiledning
- Omfatter leveringen branndør/felt skal monteringsanvisningen og medsendt dokumentasjon være en del av FDV.

Vedlikehold av malt felt

Malte innerdører fra A/S Jømna Brug er behandlet med Vanntynnbar polyuretan maling både grunning og topp). Produktet inneholder ingen kjente allergifremkallende stoffer.

Renhold:

Når feltet leveres fra fabrikk, er det nymalt. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra det ble malt. Det skal derfor stå 1 til 2 uker før det vaskes første gang. Dette for at malingen skal få tid til å etterherde. Vasker man feltet for tidlig kan det lett bli skjolder.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør er regelmessig vask.

Til vask benyttes mildt såpevann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler. Dette vil ødelegge malingsoverflaten og feltet må males om.

Maling:

Etter en tid vil alle malte produkter få behov for ny maling. Hvor lang tid det går før feltet må males om vil påvirkes av bruk og slitasje. Noen farger slites fortere enn andre.

Hvordan ser vi at feltet trenger ny maling? Det første tegnet er at feltet blir svært matt og til dels skjoldete. Bruk en tøyfille i en annen farge enn feltet og gni på de matte feltene. Dersom det sitter farge fra feltet igjen på filla er det på tide med ny maling. Etter hvert blir det mange små nesten mikroskopiske sprekker på glasslister og dekor. Da er tiden absolutt inne til å gjøre noe. Siste stadiet før underlaget tar skade er når malingen er slitt vekk fra skarpe kanter og hjørner.

Når feltet skal males med ny maling, husk å male alle kantene.

Flatene som skal males må først slipes med fint sandpapir eller vaskes med sterkt salmiakkvann.

Kontakt din fargehandler for riktig valg av type maling.

Har feltet fått sår eller skader som går gjennom malingen må disse utbedres umiddelbart. Feltet flekkmales med samme fargekode (NCS-kode) som originalen.

NB! Fest aldri tape direkte på et malt felt. Limet på tapen vil kunne ødelegge malingen. NB!